

第19卷 第5、6期 1996年11月

兰麻纺织科技 RAMIE TEXTILE SCIENCE & TECHNOLOGY

VOL 19 NO 5.6

Nov. 1996

丙纶帆布的 PVC 防水整理

黄惠君 T5/02 → 26 (怀化市床单总厂产业用布分厂) T5/06.6

A

【摘 要】介绍了两轮与维纶、涤纶物理性能, 两给帆布的 PVC 防水整理工艺, 以及两轮帆布 PVC 防水整理的原材料和选择。该验结果表明; 两纶在比重、断裂伸长单、勾结强度, 定伸长回弹率, 吸湿性能, 耐酸性能, 耐碱性能等方面优于维纶和涤纶。在断裂强度方面优于维纶和涤纶。但耐热性能等方面代于维纶和涤纶。

【关键阅函处 机市,15水整理 PVC BX整理 , 丙纶

1 引盲

聚氯乙烯防水整理(以下简称 PVC 防水整理),是我国八十年代初开始应用的一种帆布防水整理新技术。由于该技术整理的帆布具有优良的防水、防霉、防寒及防老化性能,已被维纶帆布、涤纶帆布等合成纤维帆布的防水整理所采用。并成为取代油性防水整理、蜡性防水整理,有机硅防水整理等帆布防水整理的新技术之一。

目前,市场竞争目趋激烈,而维纶纤维、涤纶纤维等合成纤维价格上扬,致使维纶帆布、涤纶帆布价格上涨。为了使我厂 PVA 防水帆布占领市场、保住市场、开拓市场,选用价廉的合成纤维帆布进行 PVA 防水整理,已成为一个近切需要解决的大问题。为此,笔者经过广泛地市场调研,详细地理论分析,把目前价格低廉的丙纶纤维帆布(以下简称丙纶帆布)做

为 PVC 防水整理的研究对象(注意:、献中有 关丙纶帆布的 PVC 防水整理未显报道),并 对丙纶帆布的 PVA 防水整理进行了研究。

2 丙纶的性能

两纶帆布是聚丙烯纤维帆布的国内商品名称。它的原料来源于炼油废气、天然气等烯烃气体,经分离得到丙烯,由丙烯催化聚合制得聚丙烯。由于原料丰富,设备及工艺流程简单,成本十分低廉。是目前合成纤维中价格最低的一种合成纤维帆布。同样丙纶帆也是目前合成纤维帆布中价格最低的一种合成纤维帆布。丙纶帆布能否进行 PVC 防水整理、这要看它的理性性能否适应于 PVC 防水整理工艺? 下面的表 1、表 2 丙纶与维纶、涤纶的理化性能表(注:根据 PVC 防水整理工艺要求,表中只摘录了有关的理化性能)。

第19卷 第5、6 期 1996年11月

苎麻纺织科技 RAMIE TEXTILE SCIENCE &. TECHNOLOGY

VOL. 19 NO 5.6

Nov. 1996

丙纶与维纶、涤纶物理性能表

表 1

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			4 44		
项	E -	高强低伸型	条 <u>纶</u> 普通型	维 纶	丙 纶
纤维长度		38	38	35	38
比重		1.38-1.39	1.38-1.39	1.26-1.30	0.9-0.91
断裂强度 (CN/dtex)	干态	5.3-6.2	4.2-5.1	4.4-5.0	4.0-6.2
	湿态	5.3-6.2	4.2-5.1	3.5-4.3	4.0-6.2
断裂伸长率 (%)	干态	12—28	30—45	17—23	30—60
	湿态	12-28	30—45	17—23	30—60
勾结强度(CN/dtex)		3.5-4.4	3.5-4.4	2.8-3.5	3.5-6.2
定伸长回弹率(%)(3%)		97	97	70—80	96—100
耐磨性能		良好	良好	良好	良好
吸湿性能(%)		0.4	0.4	4.5-5	0.03

丙纶与维纶、涤纶化学性能表

表 2

项 目	涤 纶	维纶	丙纶
	高强低伸型 普通型	2 F 2 C	
抗溶解性能	溶解于热间甲酚硝基苯邻氟酚 等	溶解于浓盐 酸、蚊酸、酚、 甲酚	溶解于十氢萘 甲苯、二甲苯
耐酸性能	在 35% 盐酸、75% 硫酸、60% 硝酸,对强力没有什么影响	不耐浓硫酸耐 10%硫酸及盐 酸	对浓酸
耐碱性能	10%氢氧化钠、28%氟水中强 度几乎不降低	50%氢氧化钠 中强度几乎不 降低	而碱性好
耐微生物性能	良好	良好	良好
耐 熔点(℃) 软化点(℃) 蒜 玻璃化温度(℃) 性 其它 能	240	不明显 216-230 05-85 耐干热 不耐湿热	165 - 173 140 - 160 - 35 100℃ 收缩 0—5%
耐光性能(长时间日光 照射)	强度稍有降低	强度下降	强度 大 大 下降, 加防老化剂可改善

第19卷 第5、6 期 1996年11月

苎麻纺织科技

RAMIE TEXTILE SCIENCE & TECHNOLOGY

VOL. 19 NO 5,6


Nov. 1996

从表 1、表 2 中可以看出: 丙纶在比重、断 纶帆布进行 PVC 防水整理是可行的。 裂伸长率、勾结强度、定伸长回弹率、吸湿性 3 丙纶帆布的 PVC 防水整理工艺 能、耐酸性能、耐碱性能等方面优于维纶和涤 纶:在耐磨性能、耐微生物性能、抗溶解性能等。 方面几乎等于维纶、涤纶;在断裂强度方面优 于维纶和涤纶:只是在耐热性能耐光性能等方 面低于维纶和涤纶

根据丙纶帆布的性能分析、结合 PVC 防 水整理的工艺情况和笔者的实践经验,认为丙

丙纶帆布的 PVC 防水整理工艺, 根据丙 纶纤维的性能,经过分析和反复试验,决定采 用 PVC 低温塑化法(120℃以下)生产丙纶 PVC 防水帆布。下面是 PVC 低温塑化法生 产的丙纶 PVC 防水帆布的防水整理工艺。

3.1 工艺流程



塑化→冷却→检验→成卷→成品出厂

3.2 基本配方

PVC(乳液法) 100

增塑剂: 80-120

稳定剂:热稳定剂 5-10

> 光稳定剂 1--3

防霉剂:适量

颜料色浆 活量

填料:适量

3.3 主要技术参数:

塑化温度:100-120° €

塑化时间:3~5 分钟

塑化线速度:2-3米/分

塑化箱长度:15米

3.4 注意要点:

在塑化时,严禁涂层接触红外线电热管, 以免引起燃烧。

开机时,应随时注意面布面、布面张力以 及布面洁净程度。防止布面折皱和产生皱痕, 以及露眼等质量疵病,影响产品质量。

砂眼,降低防水性能。

4 丙纶帆布 PVC 防水整理的原材料选择

丙纶帆布是不具有防水功能的,它必须经 过防水整理后才具备有防水功能的。PVC防 水整理是将 PVC 防水整理剂涂覆于丙纶帆布 (经一定的温度塑化)而成的。PVC 防水整理 剂是由: PVC(乳液法)树脂、增塑剂、稳定剂 "防霉剂、填充剂、着色剂等材料组成。

大家知道:任何产品,原材料选择的好坏, 对该产品的质量有着极大的影响。丙纶帆布 PVC防水整理的原材料的选择也是一样的。 原材料选用恰当,那么丙纶 PVC 防水帆布质 量就好:相反,原材料选用不恰当, 丙纶 PVC 防水帆布的质量就差。因此, 选择丙纶 PVC 防水整理的原材料是一项很重要的工作,必须 根据丙纶帆布的特性和丙纶帆布 PVC 防水整 理工艺进行科学地、慎重地选择。下面介绍丙 纶帆布 PVC 防水整理的原材料选择。

4.1 PVC(乳液法) 树脂的选择

聚氯乙烯(PVC)树脂是由氯乙烯单体 (VCM)聚合而成的一种热塑性高分子化合 调料要均匀, 细度要达到, 防止布面产生 物。分子式为[CH—CHCL]n 其中 n 表示聚 合度、一般为 500-2000。分子量为(K值) 55-85 之间。聚氯乙烯塑化温度规律见表 3


第19卷 第5.6期 1996年11月

苎麻纺织科技

RAMIE TEXTILE SCIENCE & . TECHNOLOGY

VOL. 19 NO 5,6

Nov. 1996



从表 3 可以看出: 塑化温度是随分子量 (K值)增高而增高;随分子量(K值)降低而降低。目前,国内 PVC(乳液化)树脂分子量(K值)的划分为 55—62 属于低分子量树脂;62—68 属中分子量树脂。68—85 属高分子量树脂。我们根据丙纶帆布 PVC 防水整理工艺拟定了选择 PVC(乳液法)树脂四项条件。即:①塑化温度要低,也就是低于 120℃②糊粘度在 3000—5000 厘泊③应用范围较宽④材料来源广泛。

根据上述条件,分析、对比,研究了 PVC (乳液法)树脂的性能,经过试验和生产实践,我们选择了分子量(K值)在 55-62 范围之间的 GP460 型低分子量 PVC(乳液法)树脂。

4.2 增塑剂的选择:

增塑剂是能够降低树脂分子间的作用力, 从而降低树脂的软化温度和溶融温度,提高树 脂成型的流动性及制品的柔软性的一种物质。

目前,理想的增塑剂需要满足下列要求① 布与树脂的相溶性好,即增塑效率高②挥发性低 防 ③耐水抽提④迁移性小⑤具有良好的光、热稳 4。

定性⑥具有良好的低温柔韧性⑦具有阻燃性 ⑧电绝缘性好⑨具有防霉性⑩无色、无臭、无 毒。但是,现在应用的增塑剂几乎没有一种能 满足上述要求。我们根据丙纶 PVC 防水帆布 的应用要求及丙纶帆布 PVC 防水整理工艺, 拟定了选择增塑剂的五项条件。即①相溶性 好、②低温具有柔韧性、③增塑剂塑化温度小 于 120℃、④价格低廉、⑤材料来源广泛。

根据上述条件,分析、对比研究了许多品种的增塑剂性能,经过试验和生产实践,我们选择了自己复配的一种专用增塑等剂。

4.3 稳定剂防霉剂、着色剂、填充剂的选择:

根据丙纶帆布 PVC 防水整理工艺, 稳定剂、防霉剂、着色剂、填充剂等这类物质选择较为容易, 不再作专门论述。

5 丙纶帆布 PVC 防水整理后指标检测

丙纶帆布经过 PVC 防水整理后,参照国家标准 TB1941、—87(铁道货车用化纤涂塑篷布供货技术条件)中的防水性能防老化性能、防寒性能等试验项目进行了检测,结果如表4.

表 4

15 7A 15 E)	标准	检测结果		
试验 項目		原样	老化后	水萃取后
1.防水性能试验	≥2000	>2000	>2000	>2000
静水压(mn 水柱)	无水滴	无水滴	无水滴	无水滴
2. 防老化性能试验	- 10	- 10	- 10	- 10
耐老化(℃)	无裂纹	无裂纹	无裂纹	无裂纹
3. 防寒性能试验	- 20	- 20	- 20	- 20
母寒(℃)	无裂纹	无裂纹	无裂纹	无裂纹

注:①由于读化验设备不齐,未做防霉性能测读。

②由于不要求阻燃,未做阻燃性能测试。

第19卷 第5、6期 1996年11月

苎麻纺织科技

RAMIE TEXTILE SCIENCE & . TECHNOLOGY

VOL 19 NO 5,6

Nov. 1996

防水整理后,它的各项指标均达到了作用。 TB1941-87 专业标准,这标志着丙纶帆布的 PVC 防水整理获得了成功。

6 结语

纶帆布增加了一个新的用途、一个新的产品, 版社 1993年 也为 PVC 防水整理开拓了一个新的领域。笔 3.《塑料手册》兵器工业出版社 1992 年 将创造出较好的经济效益和较大的社会效益, 单总厂 1989 年

从表 4 中可以看出, 丙纶帆布经过 PVC 也将为丙纶帆布产品的开发起到积极的推动

参考文献

1.《专家织物生产手册》纺织工业出版社 1988 年

丙纶帆布的 PVC 防水整理的成功, 为丙 2. 《聚氟乙烯塑料制品加工手册》 轻工业出

者深信: 丙纶帆布的 PVC 防水整理的成功, 必 4.《PVC"三防"帆布研制技术报告》 怀化市床

96下律年務织品市场预测

从中国纺织品商会信息站获悉:今年下半年我国纺织品市场总的销售趋势是:货源比较充 裕,需求持续看好,销售平稳上升,价格稳中有降,中档新优名牌热销,少数品种萎缩。具体品 种预测如下:

棉布:市场需求持续旺销,销量攀升,特别是花型优雅,用料考究,价格适中的名优新特纯 棉织物更为畅销,主要品种有:纯棉布、花素灯芯绒、宽幅大花装饰布、宽幅被单布、被套布、平 绒、花绒布、麻棉布、砂洗水洗布以及高支纱织物等,均有较大的市场。

化纤布:需求稳中有趋升,销量大增,价格降幅很大。由于化纤面料具有色泽亮、不退色、 易烫、悬垂、透气性能好等优点,加上价格便宜、日益为消费者所青睐。

呢线:呈平稳发展,略有上升趋势。价格基本平稳。畅销的品种主要有:高支高密度薄型 精绒呢绒、花呢、精纺格花呢、毛涤花呢、细条牙签呢、贡丝棉、驼丝棉等。

绸缎:需求稳定, 销势看好, 销量增长, 但幅度不大, 价格略有下降, 约为 5-10 % 左右。 其 中花型艳丽, 色泽优雅, 透气性能好, 挺括、愚垂、滑爽的真丝印花双绉、印花绸和真丝重磅背 纺、重绉、双绉较好销,但多种丝绸被面和花色陈旧的丝绸面料继续受冷落。

服装:丝绸服装、麻棉类服装以及麻棉抽绣衬衣和套裙较受欢迎。