Vol. 29 No. 13 Oct. 2003

· 53 ·

文章编号:1009-6825(2003)13-0053-02

聚乙烯丙纶复合型防水卷材的使用

李建宏

摘 要:介绍聚乙烯丙纶复合型防水抗渗卷材的选材及施工工艺和操作要点,结合省建三公司二分公司施工的几幢高层 商品住宅的施工经验,提出了相关的注意事项及质量要求,指出该技术的推广应用具有相当好的市场前景。

关键词:聚乙烯丙纶,防水抗渗,防水卷材,使用

中图分类号: TU532+.8

聚乙烯丙纶复合型抗渗防水卷材是一种结构全新、用途广、 具有良好的综合技术性能的防水抗渗专用材料,该产品性能优良,是继沥青油毡,橡胶卷材,改性沥青卷材,高分子片材之后的 新一代防水卷材。山西省建三公司二分公司自年初开发几幢商 品商住楼以来,在基础工程中全部使用了该产品,经基础分部完 工检验,该复合型防水抗渗卷材使用效果良好。

1 工程概况

我公司今年开发的几幢商品商住楼工程均为 12 层,占地每幢为 50 m×15 m,室内外高差 1.2 m。1 m厚筏片基础,基础底板底标高为-4.05 m。基础根据地质勘探报告可知,地下水位线相对于该幢号 0.000 标高为-3.75 m,即基础底板浇筑完成后有300 mm厚部位浸在水中,按图设计要求防水为聚乙烯丙纶复合型抗渗防水卷材。

2 聚乙烯丙纶复合型防水卷材结构、性能、应用特点及范围

该防水卷材属三层不同材料复合为一体结构,中间防水层以高分子合成材料,EVA树脂为主体,添加了光屏散剂、稳定剂、抗氧化剂,使其具备了优良的防水抗渗性和耐老化性能,外表面复合非织布做增强骨架,使卷材表面粗糙易粘贴,改善粘接敷设性能,增加机械强度,提高卷材的耐破坏性,增加弹性和弹度,减小外界因素对其防水层的损伤。

该产品具有抗拉强度高,抗渗能力强,耐高低温,摩擦系数大,易粘贴,无毒,应用范围广,使用寿命长,重量轻,稳定性好,造价低等特点。

该卷材突出的特点是上下两表面具备良好的粘贴性能,能与 多种材料牢固地粘合在一起且有较高的强度。可用水泥素浆作 粘结剂,将该产品粘在水泥构筑体上,达到防水目的。

此卷材适用于建筑业:屋面防水,地下防水、地面、墙壁、顶棚防潮,保温层隔气,内墙防水装修、隧道防水。水利业:堤坝防渗、渠道防渗、池库防渗。其它业:化工污染物池防渗,管道防水,矿井防水等。

产品规格按每平方米重量划分: D250 g/m² (D 为单面复合, 其它均为双面复合)用于保温隔气工程; 300 g/m², 350 g/m², 400 g/m²,500 g/m²,900 g/m² 用于屋面防水,地下防水、防渗、防潮及其它防水工程。

3 产品的应用设计及技术

3.1 根据该复合型防水抗渗卷材具有很好粘结强度,两表面有较大的摩擦系数,而该产品应用结构设计的主要特点,可在应用中设计成粘贴式,夹层式,表面装修式,埋藏式等结构。

文献标识码:A

- 1)粘贴式。卷材与构筑体粘贴,可采用水泥素浆胶粘剂进行 粘贴,要求满贴,以减小温变空膨和横向串水,提高防水能力。
- 2)夹层式。该卷材设计夹层应用时,可双面同时现场浇制, 将卷材置于中间,也可先施工一面,用 1:3 水泥砂浆找平压光粘 贴卷材后施工另一面,施工时应防止尖凸物损坏卷材。
- 3)表面装修式。采用粘贴式把卷材粘贴在装修的基层上,待 粘接剂固化后,可直接进行装修。
- 4)接缝方式。卷材接缝采用搭接式垫条对接法。除 D250 g/m² 卷材做隔气层时应采用垫条方式对接法外,其它规格卷材均应采用搭接方式对接法。地下防水接缝除采用搭接方式,也可采用搭接加盖条方式。卷材接缝搭接宽度为 100 mm,相邻短边接缝应错开 1 m以上,水平转角处(墙面与墙成的夹角)接缝距转角大于0.3 m,附加层接缝必须与防水层错开 0.3 m 以上,垂直转角处(墙面与地面的夹角)卷材接缝应在水平面上,距转角 0.6 m 以上。
- 3.2 结合该防水卷材的特性,可分以下七种防水用途。
 - 1)屋面防水,特点施工方便,使用寿命长,防水性能可靠。
- 2)地下防水,一般将卷材置于受水压的一面,基本构造分为外防式,内防式。
- 3)防水装修,按立面夹层防水结构粘贴卷材,做好接缝,3 d后,可直接用水泥素灰粘贴瓷砖,马赛克或抹灰等。
- 4)地面防潮,应按屋面防水层做法施工,施工面层时应注意 厚度,以保证地面的安定性,地面与立墙处应向立墙上做不小于 200 mm高度的卷材。
- 5)保温隔气,用于保温层隔气时可采用单面复合卷材,接缝 采用双面复合卷材垫条方式,无防护层。
- 6)水利业应用,应用于堤坝防渗,池库防渗,渠道防渗,施工 时应依据抗渗强度选择卷材规格。
- 7)其它应用,该产品可应用在冶金,化工防污染,采矿业防水等,设计与施工应根据实际情况进行。

4 施工操作要点

4.1 施工工艺

上道验收,清扫待施工面层→配制胶粘剂(随用随配制)→处理复杂部位→防水层(或隔气层)施工→检验→隔离层施工→防护层施工→验收。

4.2 施工条件及准备

4.2.1 天气对卷材施工的影响,防水卷材施工时,气温高,水泥胶粘度适当低些;气温低,水泥胶粘度适当高些,雨天禁止施工。如在施工中遇雨天要做好防雨措施。卷材施工后应防止被风刮

收稿日期:2003-07-20

作者简介:李建宏(1965-),男,1991年毕业于太原理工大学水利水电工程建筑专业,工程师,山西省建三公司二分公司,山西 太原 030024

起,可在施工后券材接缝及端头部位用袋装松散重物压住。

- 4.2.2 铺设屋面隔气层及防水层,基层含水率在30%~50% 之间,防水层施工最佳,若夏季气温太高,可用喷壶在基层面喷 水,调整一定湿度,以利于粘结层充分养护。
- 4.2.3 粘贴卷材以前,应彻底清理干净待施工面层,同时清理 卷材施工现场(包括清扫材料运输通道和高出找平层的构筑体表 面上的颗粒状杂质等,以免被风吹落在清理过的找平层上)。
- 4.2.4 卷材使用前应对卷材进行检查,打开包装后检查卷材是 否有运输及搬运过程造成的损坏,损坏的卷材不应使用。
- 4.2.5 待施工防水层施工前,应先做好节点,附加层和屋面排 水比较集中部位及复杂部位(屋面与水落口连接处,檐口、天沟、 檐沟、屋面转角处、板端缝、墙角阴阳角等)的处理,然后由屋面最 低标高处向上施工,由底向上,铺设天沟、檐沟卷材时,官顺天沟, 檐沟方面减小搭接。
- 4.3 防水卷材的粘贴施工
- 4.3.1 散坡排水屋面卷材出房檐 20 mm 宽,卷材两面用水泥 素胶粘剂浆封严。
- 4.3.2 卷材粘贴方向: 当屋面坡度小于3%时, 卷材宜平行屋 脊铺贴。

屋面坡度大于3%时或屋面常因外力受震动时,卷材可平行 或垂直屋脊铺贴。

- 4.3.3 卷材接缝施工时,接缝与卷材粘贴可同时进行,两个粘 贴面同时涂胶,接缝满粘,胶层厚度 1.0 mm~1.5 mm,接缝压实 后,在接缝边缘再涂刷一层水泥胶,厚度 0.8 mm~1.0 mm,涂刷 宽度从接缝边缘向两边延伸 30 mm。
- 4.3.4 涂胶与敷设卷材时应注意的事项
- 1)水泥胶粘剂涂刷时应随机铺贴卷材,防止时间过长胶中的 水分散失影响粘接质量。
- 2)敷设卷材时必须保证搭接宽度、长度、短边均为 100 mm, 相邻短边接缝应错开排列(距离大于1 m)。
- 3)用刮板排气压实的同时应注意检查卷材下有无硬性颗粒 及其它物质将卷材垫起,如有应取出重新粘贴。
- 4)卷材必须平整粘贴于找平层上,不得皱折,也不得用力拉 伸卷材。
 - 5)粘结层涂刷或涂刮应均匀,不露底,不堆积。
- 6)卷材接缝粘合面粘结层应涂刷厚度均匀一致,粘合后应详 细检查有无打皱、翘曲、起空现象,不合理应及时处理。

隔离层施工

- 防水层与防水层或防水层与防护层之间若采用刚性隔 4.4.1 离层,隔离层材料用掺水泥量 10 % UEA 膨胀剂的 1:2.5 水泥砂 浆(体积比),涂抹厚度为 10 mm~20 mm。
- 4.4.2 刚性隔离层表面应平整、光滑、洁净,不应有脱皮、起砂、

裂缝等现象。

- 4.4.3 防水层与防护层或防水层与防水层之间若设柔性隔离 层,隔离层材料官选用水泥素浆胶粘剂,隔离层分两次刷成,涂刷 厚度为 1 mm, 两次刷向应垂直。
- 4.5 防护层的施工
- 4.5.1 非上人屋面和非永久性建筑可采用柔性防护层。用水 泥素浆胶粘剂做防护层,防护层分两次刷成,涂刷厚度为1 mm~ 1.5 mm,两次刷向应垂直。
- 4.5.2 上人屋面和永久性建筑采用刚性防护层,可采用掺 10 % UEA膨胀剂的 1:2.5 水泥砂浆(体积比)做防护层,厚度为 20 mm,抹平压光充分养护。
- 4.5.3 采用掺 10 % UEA 膨胀剂的细石混凝土,其混凝土配制 要求,水灰比不大于 0.55,水泥用量不少于 220 kg/m3,砂率以 35 %~40 %为宜,灰砂比为1:2.5。
- 4.5.4 浇筑混凝土前,应将隔离层表面浮渣、杂物清除干净,检 查其平整度和排水坡度。标出混凝土浇筑厚度,厚度为 30 mm。
- 4.5.5 浇筑混凝土留设分格缝,分格面积为 36 m²,在一个分格 缝范围内的混凝土,必须一次浇筑完成,不得留有施工缝。
- 4.5.6 混凝土初凝后,取出分格缝隔板,用铁抹子第二次压光, 并用水泥砂浆修补分格缝边缘缺损部分,做到表面平整、不起砂, 并养护至少14 d,严禁有重压。

5 质量验收

- 找平层表面应抹平、压光、洁净,不应有酥松、脱皮、起砂、 空鼓、开裂及明显的尖凸、凹陷等现象,平整度的检查应用2m长 直尺,检查找平层与直尺的间隙,最大不应超过 5 mm,如有坡向, 坡向应均匀一致,如阴、阳角处宜做成弧形直角便于施工,防止由 于强折造成卷材受撞损伤。
- 5.2 各道防水设防施工应注意卷材粘贴用胶粘剂配制并符合 要求,卷材接缝搭接胶接不得小于操作规定中的宽度,各节点防 水材料施工应符合设计要求,封闭严密,不得开缝、翘边,如在檐 口、天沟、排气口等部位粘贴质量,卷材与基层及其它防水设防粘 贴面积不应少于85%,接缝粘贴面积应在95%以上,接缝部位 应重视检查安全可靠,可疑处应作渗水试验。
- 5.3 防护层施工前,必须应有主防水层验收资料,防护层按防 水结构方式使用规定的水泥素浆、水泥砂浆或细石混凝土, 防护 层及接茬表面应平整,光滑洁净,不应有脱皮、起砂、裂缝,防护层 坡度平缓均匀,女儿墙、无窗壁、变形缝、烟囱等部位防护层应符 合设计要求。

结语

通过在这几幢高层商品楼中使用聚乙烯丙纶复合型防水抗 渗卷材体会到,该产品的优越性在于防水抗渗性能高,便于施工, 是一种经济、高效、先进、无公害的新型防水卷材。

Use of polythene fiber composite water proofing materials

LI Jian-hong

(The Third Construction Company of Shanxi, Taiyuan 030024, China)

Abstract: According to the polythene composite water proofing materials its selection, construction technology and specifications are introduced in this paper. Meanwhile, combined with several high-rise buildings construction corresponding points for attention and quality requirements in the application of this technology are proposed which is with good market prospect.

Key words: polythene fiber, crack-resistance and seepage control, water proofing material, use